




RW 118 / RW 122 / RW 70 超高強度熱間カット 用ワイヤー

重要 御社のご希望に合わせた機械的特性で製造いたします

お客様への利点



範囲
0.025mm~21mm
(0.001"~0.827")



3mから3t (10 ftから6000
Lbs) までのご注文



納期:3週間以内



御社の仕様に沿っ
た特注ワイヤー



E.M.Sもご利用いただ
けます



テクニカルサポート

RW 118 / RW 122 / RW 70 販売形態

- 丸線
- バー、カット済みワイヤー
- 平線
- 成形ワイヤー
- ロープ／素線

パッケージ

- コイル
- スプール
- バー、カット済みワイヤー



RW 118 / RW 122 / RW 70 超高強度熱間カット用ワイヤー

RW 118 性質		
密度	8.18 g/cm ³	0.296 lb/in ³
20℃での電気抵抗	118 microhm • cm	710 ohm • Circ • mil/ft
最大動作温度	300 °C	572 °F
融点	1370 °C	2500 °F
膨張係数	12.7 μm/m °C (20 – 100 °C)	7.1 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)

RW 122 性質		
密度	8.28 g/cm ³	0.299 lb/in ³
20℃での電気抵抗	122 microhm • cm	734 ohm • Circ • mil/ft
最大動作温度	300 °C	572 °F
融点	1430 °C	2600 °F
膨張係数	12.6 μm/m °C (20 – 100 °C)	7 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)

RW 70 性質		
密度	8.00 g/cm ³	0.289 lb/in ³
20℃での電気抵抗	70 microhm • cm	421 ohm • Circ • mil/ft
最大動作温度	300 °C	572 °F
融点	1375 °C	2500 °F
膨張係数	17.6 μm/m °C (20 – 100 °C)	9.8 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)